




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
Thermal cross sections




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
Thermal mubar




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
Thermal ebar




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



O-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

