




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 400.00K  
Thermal cross sections




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 400.00K  
Thermal mubar




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 400.00K  
Thermal ebar




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic



F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

