




K-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 600.00K
Thermal cross sections




K-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 600.00K
Thermal mubar




K-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 600.00K
Thermal ebar




K-KF_SG225_POTASSIUMFLOURIDE @ 600.00K
thermal inelastic




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K
thermal inelastic




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K
thermal inelastic




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K
thermal inelastic




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



K-KF_SG225_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

