




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
Thermal cross sections




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
Thermal mubar




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
Thermal ebar




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

