



# H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K

## Thermal cross sections




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
Thermal mubar




# H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K


Thermal ebar




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic



H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033E-07$  MeV



H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

