



# H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K

## Thermal cross sections




# H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K

Thermal mubar




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K


Thermal ebar




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

