




CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
Thermal cross sections




CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
Thermal mubar




CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
Thermal ebar




CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
thermal inelastic




CA-CA_SG225_CALC IUM @ 200.00K
thermal inelastic




CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
thermal inelastic




CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
thermal inelastic




CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CA-CA_SG225_CALCUIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CA-CA_SG225_CALCIIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

