




O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
Thermal cross sections




O-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
Thermal mubar




O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
Thermal ebar




O-BI<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic




O-BI<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic




O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic



O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic




O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-BI2O3-BETA\_SG114\_BISMUTHTRIOXIDE @ 650.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

