




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
Thermal cross sections




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
Thermal mubar




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
Thermal ebar




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



TH-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

