




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
Thermal cross sections




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
Thermal mubar




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
Thermal ebar




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



BR-TLBR_SG221_THALIUMBROMIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

