



H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K


Thermal cross sections




H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
Thermal mubar




H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
Thermal ebar




H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic




H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic




H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic




H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic




H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



H-NAMGH3_SG62_SODIUMMAGNESIUMHYDRIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

