




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
Thermal mubar




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
Thermal ebar




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-ZRO2_SG14_ZIRCONIUMDIOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

