



C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
Thermal cross sections




C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K

Thermal mubar




C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K


Thermal ebar




C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic




C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic




C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic




C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic




C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



C-CACO3_SG62_ARAGONITE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

