



H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K

Thermal cross sections




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
Thermal mubar




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K


Thermal ebar




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

