




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
Thermal cross sections




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
Thermal mubar




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
Thermal ebar




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033E-07$  MeV



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 200.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070\text{E-}06$  MeV

