



Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
Thermal cross sections




# Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K


Thermal mubar




Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
Thermal ebar




Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic



Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



Y-Y\_SG194\_YTTRIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

