




MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
Thermal cross sections




MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
Thermal mubar




MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
Thermal ebar




MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic



MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



MG-MGOH2\_SG164\_MAGNESIUMHYDROXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

