



ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K

Thermal cross sections




ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
Thermal mubar




ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K


Thermal ebar




ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic




ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic




ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic




ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic




ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



ZR-ZR_SG194_ZIRCONIUM @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

