



H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K

Thermal cross sections




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K

Thermal mubar




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K


Thermal ebar




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



H-KOH_SG4_POTASSIUMHYDROXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

