



NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
Thermal cross sections




NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K


Thermal mubar




NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
Thermal ebar




NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic




NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic




NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic




NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic




NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



NA-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

