




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
Thermal cross sections




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
Thermal mubar




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
Thermal ebar




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

