




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
Thermal cross sections




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
Thermal mubar




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
Thermal ebar




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



V-V_SG229_VANADIUM @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

