




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
Thermal mubar




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
Thermal ebar




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

