




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
Thermal cross sections




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
Thermal mubar




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
Thermal ebar




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E+08 MeV



CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CA-CAF2_SG225_CALCIIUMFLOURIDE @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

