




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 300.00K  
Thermal cross sections




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 300.00K  
Thermal mubar




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 300.00K  
Thermal ebar




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012E-09$  MeV







F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

