




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
Thermal cross sections




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
Thermal mubar




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
Thermal ebar




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



C-C-DIAMOND_SG227_DIAMOND @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

