




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
Thermal cross sections




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
Thermal mubar




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
Thermal ebar




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



N-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

