




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
Thermal cross sections




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
Thermal mubar




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
Thermal ebar




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CR-CR_SG229_CHROMIUM @ 500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

