




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
Thermal cross sections




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
Thermal mubar




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
Thermal ebar




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

