




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal cross sections




Y-Y₂O₃_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal mubar




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal ebar




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




Y-Y₂O₃_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

