




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
Thermal cross sections




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
Thermal mubar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
Thermal ebar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

