




O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
Thermal cross sections




O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
Thermal mubar




O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
Thermal ebar




O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
thermal inelastic




O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
thermal inelastic




O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
thermal inelastic




O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
thermal inelastic




O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
thermal inelastic for e= 2.317E-09 MeV



O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
thermal inelastic for e= 3.453E-08 MeV



O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
thermal inelastic for e= 1.590E-07 MeV



O-THO2_SG225_THORIUMDIOXIDE @ 3500.00K
thermal inelastic for e= 8.136E-07 MeV

