




CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
Thermal cross sections




CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
Thermal mubar




CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
Thermal ebar




CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic




CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic




CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic



CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic




CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



CU-CU2O\_SG224\_CUPRITE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

