



# H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K

## Thermal cross sections




H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
Thermal mubar




# H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K


Thermal ebar




H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic



H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



H-NAOH\_SG63\_SODIUMHYDROXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070\text{E-}06$  MeV

