




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
Thermal cross sections




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
Thermal mubar




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
Thermal ebar




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



BR-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

