



# C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K

## Thermal cross sections




# C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K


Thermal mubar




C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
Thermal ebar




C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic




C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic




C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic



C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic




C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



C-C-DIAMOND\_SG227\_DIAMOND @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

