




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 800.00K
Thermal cross sections




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOALUMINATE @ 800.00K
Thermal mubar




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMMORTHOALUMINATE @ 800.00K
Thermal ebar




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



AL-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

