




F-NAF_SG225_SODIUMFLOURIDE @ 400.00K
Thermal cross sections




F-NAF_SG225_SODIUMFLOURIDE @ 400.00K
Thermal mubar




F-NAF_SG225_SODIUMFLOURIDE @ 400.00K
Thermal ebar




F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic




F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic




F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic




F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic




F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



F-NAF_SG225_SODIUMFLUORIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

