



NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
Thermal mubar




NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K


Thermal ebar




NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic




NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic




NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic




NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic




NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



NA-NABR_SG225_SODIUMBROMIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

