




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 293.60K
Thermal mubar




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 293.60K
Thermal ebar




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417 \times 10^{-8}$ MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

