




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
Thermal cross sections




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
Thermal mubar




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
Thermal ebar




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



O-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

