



H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K


Thermal cross sections




H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
Thermal mubar




H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
Thermal ebar




H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic




H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic




H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic




H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic




H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



H-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

