




AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
Thermal cross sections




AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
Thermal mubar




AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
Thermal ebar




AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic




AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic




AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic



AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic




AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



AL-ALN\_SG186\_ALUMINUMNITRIDE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

