



SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMMORTHOSILICATE @ 600.00K


Thermal cross sections




SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
Thermal mubar




SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
Thermal ebar




SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic




SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic




SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic




SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic




SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



SI-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

