




TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal cross sections




TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal mubar




TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal ebar




TM-TM2O3_SG206_THULIUMMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




TM-TM2O3_SG206_THULIUMMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



TM-TM2O3_SG206_THULIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

