




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
Thermal cross sections




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
Thermal mubar




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
Thermal ebar




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic



CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic




CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CR-CR\_SG229\_CHROMIUM @ 1200.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

