




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
Thermal cross sections




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
Thermal mubar




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
Thermal ebar




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



P-P2O5_SG62_PHOSPHORUSPENTOXIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

