




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
Thermal cross sections




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
Thermal mubar




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
Thermal ebar




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SR-SR_SG225_STRONTIUM @ 100.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

