



F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
Thermal cross sections




F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
Thermal mubar




F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K


Thermal ebar




F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
thermal inelastic



F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



F-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

