



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
Thermal cross sections




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K


Thermal mubar




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
Thermal ebar




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic




V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



V-V\_SG229\_VANADIUM @ 600.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

